



DESCRIZIONE ESTESA

Gel siliconico bicomponente riaccessibile trasparente per riempimenti isolanti e sigillature. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Serie	Gel

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice	Confezionamento	Volume totale (L)
MP0200	Flaconi	1
MP2200	Flaconi	2

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Polimerico (Polidimetilsilossano)
Colore	Trasparente cristallino

INFORMAZIONI TECNICHE

		Valori nominali	Standard
Temperatura di esercizio	°C	-60 ... +200	-
Tempo di reticolazione	min	24	-
Tempo di lavorabilità	min	10	-
Densità	g/cm ³	1,008	ISO 2781
Rigidità dielettrica	kV/mm	24,5	EN60243
Rapporto di miscelazione		1:1	-
Resistività	GΩ/mm	10	IEC 93
Ritrazione lineare		<0,1%	-
Conducibilità termica	W/(m K)	0,15	-

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001168

INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico		No		
Prodotto pericoloso		No		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si		
Lead Free	Pb	Si		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		Si		
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
Codice	Q.tà (pc)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
MP0200	12	0,41 x 0,30 x 0,37	14,75	8033712908205
MP2200	1	0,22 x 0,12 x 0,23	2,34	8033712908939

Codice doganale	3910000090
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.