



PATTEX SPECCHI E VETRI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante siliconico neutro.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per l'incollaggio di specchi e sigillature in genere. Adatto per interni ed esterni.

Alto potere adesivo, resistente alle muffe, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai comuni detergenti. Non verniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Elastomero siliconico
Aspetto	Pastoso tissotropico
Densità	ca. 1,02 g/ml
Tempo pelle	ca. 10 minuti (in funzione di temperatura e umidità)
Tempo di indurimento di massa (a 23°C UR 50%)	ca. 2-3 mm / 24 ore
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Temperatura di esercizio	da -50°C a +150°C

STOCCAGGIO

Pattex Specchi e Vetri deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 24 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di oli, grassi, polveri e ossidi.

Applicazione

Estrudere con un'apposita pistola direttamente dalla cartuccia, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere.

In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lisciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata prima della formazione della pelle superficiale.

AVVERTENZE

Non esporre ad acqua battente prima della formazione di una consistente pelle superficiale.

Il prodotto non ancora indurito può essere rimosso con alcol. Il prodotto polimerizzato può essere rimosso solo meccanicamente. Non verniciabile.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it